

Pintura para Alberca GB Coat

FICHA TÉCNICA
PINTURAS PARA ALBERCAS
GB5000



DESCRIPCIÓN



Pintura para alberca GB Coat, está diseñada para ser aplicada en alberca, baños, piletas, estanques, fuentes ornamentales o superficies que estén en contacto con agua o condiciones de inmersión, presenta una excelente resistencia a los productos empleados en la limpieza de albercas o químicos para el tratamiento de agua.

Disponibilidad de envases: 200, 19, 4 1 lt.

Disponibilidad de colores : Azul claro, blanco.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Antes de la aplicación asegúrese que el sustrato esté completamente libre de polvo, grasa, cera u otra sustancia que pueda afectar la adherencia.

Albercas nuevas: Deberá de llenarse de agua y mantenerse así por dos meses, (tiempo en que el agua absorberá las sales del concreto), desague la alberca y aplique una solución de 1 parte de ácido muriático por 3 de agua, deje que actúe entre 15 y 29 minutos, lave con abundante agua y deje secar por 7 días.

En el caso de repintado con albercas con moho: aplique una solución de hipoclorito (1 parte por 3 partes de agua) talle fuertemente y retire preferentemente con hidrolavadora.

Dilución y aplicación



Albercas nuevas o reparaciones.

Se recomienda aplicar una base diluida 1:1 como base de anclaje, deje secar 24 horas y aplique lo que será la primera capa.



Se recomienda aplicar con brocha y rodillo para lograr un espesor de capa adecuado. En el caso de brocha se deberá diluir 15-20% con el solvente recomendado XILOL . para su aplicación con rodillo diluir del 20 al 25% máximo.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS, BAJO EL RAYO DIRECTO DEL SOL , NI TEMPERATURAS MAYORES A 35° C.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. No somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. El objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Pintura para Alberca GB Coat



EQUIPO DE APLICACIÓN



Brocha de cerda suave.
Rodillo de felpa rugosa.
Equipo de protección personal.

Terminada la aplicación lave el producto con Xilol.

APLICACION DEL PRODUCTO



NÚMERO DE CAPAS	SECADO ENTRE CAPAS	ESPESOR DE PELÍCULA SECA
2	24 horas	7.5 mils húmeda 3.5 mils seca

TIEMPO DE SECADO



TIPO DE SECADO

Estos datos corresponden a 25 °C (68 °F)

Al tacto

Para siguiente capa:

Para retoque:


TIEMPO

30-60 min

24 hrs

24 hrs

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO



Mantenga este producto almacenado por cortos periodos de tiempo, en condiciones secas, en temperaturas no mayores a los 35 °C y no menores a los 10 °C.

Lea y entienda todas las indicaciones de seguridad en la etiqueta del envase.



Nunca agregue otro componente diferente al indicado en esta hoja.

Para el empleo de este producto el personal debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, como guantes, gafas y sobre todo mascarilla de carbón activado. La exposición sin protección puede resultar en serios daños a la salud.



Disponga de los desechos respetando las leyes y regulaciones locales.

Mantenga este producto bien tapado en su envase y etiqueta original.

No aplique el producto en lugares cerrados o mala ventilación.

No consuma alimentos ni beba durante su aplicación.

Exite fuego o fuentes de ignición durante el aplicación.

Genera vapores y olores que pueden originar daños al organismo.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. No somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. El objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.