

Pintura para tráfico GB Coat

FICHA TÉCNICA
Pintura para tráfico
GB5010



DESCRIPCIÓN



Esmalte para tráfico GB Coat: es una pintura base solvente fabricada con resina alquídica y hule clorado ideal para señalamiento de tránsito o de tráfico peatonal, de secado rápido, con excelente adherencia y flexibilidad, resistente a la abrasión e intemperie, resistencia al agua, gasolina y cambios bruscos de temperatura, brinda una capa de acabado mate y uniforme.

COLORES: blanco, negro, amarillo, rojo, azul y verde.

RENDIMIENTO: 2-2.5 m²/L (el rendimiento varía según la superficie y condiciones de aplicación)

PRESENTACIÓN: 200, 19 Y 4 LTS.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie a pintar deberá estar seca, limpia, sin polvo, arena, gravilla, grasas o aceites ni pintura anterior desprendida o mal adherida.



En pavimentos nuevos o con riego (húmedos) se deberán tener un curado total, (Aprox. 30 días).

No aplicarse después de haber llovido hasta que el pavimento esté completamente seco, y el PH deberá ser de 10 máximo.

Cuando se aplique en superficies de concreto nuevas es necesario neutralizarlas previamente con una solución de ácido muriático al 10% en agua para evitar desprendimientos.

Dilución y aplicación



Agite el producto de forma uniforme antes de usar de preferencia con una pala de madera de 10 a 12 cm de ancho y 1.5 cm aproximado de espesor, con movimientos circulares desde el fondo hacia arriba hasta que quede homogénea.

Se recomienda diluir con nuestro solvente especialmente diseñado para este producto en la proporción especificada para cada método de aplicación:

Hasta un 20% si se aplica con brocha, rodillo o cepillo de cerdas suaves.

Del 20% a 30% con sistema de aspersión.

De preferencia aplíquese sin diluir en caso de usar la máquina pinta rayas.

Brocha o sistema neumático de aspersión se recomienda dejar secar el producto de 20 a 30 minutos entre cada mano.

Con la máquina pinta rayas se deberá regular el espesor de la película deseada. Se recomienda aplicar 2 manos.

ACABADO REFLEJANTE: Se deberán de agregar sobre la **superficie fresca** del recubrimiento **micro esferas de cuarzo/vidrio** en una proporción de 600g/L para carreteras y 1200 g/L para aeropistas.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. No somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. El objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Pintura para tráfico

GB Coat



EQUIPO DE APLICACIÓN



Puede aplicarse con brocha, rodillo, máquina pintarrayas o equipo de airless.

Utilice el equipo con la boquilla y la presión recomendada para mejores resultados. Siga todas las recomendaciones del fabricante del equipo y pruebe el funcionamiento antes de aplicar.

TIPO DE PISTOLA	BOQUILLA	PRESIÓN (PSI)
Máquina pintarrayas		60 a 70 Lbf/plg ²

APLICACIÓN DEL PRODUCTO



NÚMERO DE CAPAS	SECADO ENTRE CAPAS	ESPESOR DE PELÍCULA SECA
Mínimo 2	30 -60 min	15 mils humedo (7-7.5 seco)

TIEMPO DE SECADO



TIPO DE SECADO	TIEMPO	SECADO FORZADO	TIEMPO
Estos datos corresponden a 20 °C (68 °F)			

Al polvo:	N/A	N/A
Al tacto:	30 min	N/A
Segunda mano	1 horas	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO



Aplique el producto en las condiciones requeridas, ya que el desempeño varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.

No aplicar a temperaturas menores a 10°C, ni por la tarde tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, Evite su aplicación ante la posibilidad de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente.

NO deberá aplicarse el producto en superficies no ferrosas como galvanizado o aluminio.

Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35 °C en un lugar fresco y seco.

En pisos que estén constantemente húmedos o mojados no es recomendable su aplicación.

Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas.

Pinturas GB no se hace responsable por el trabajo aplicado ni su modo de aplicación.

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO. EVITE INHALACION DE VAPORES, USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, EVITE CONTACTO CON OJOS Y PIEL, MATERIALES INFLAMABLES, NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. no somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. el objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.